



UVIWAX® UV-PROTECTION

Der erste farblose UV-Schutz für Innenräume!



7200 Farblos
Seidenmatt



7266 Fichte-
Weiß Transparent



1 ANSTRICH

PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbloser oder transparenter, seidenmatter Holz-anstrich mit wachsartigem Charakter für den Innenbereich.

Osmo Uviwax® UV-Protection ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche.

Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab.

Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

Osmo Uviwax® UV-Protection schirmt das Lignin des Holzes vor den schädigenden UV-Strahlen ab. Die natürliche Holzvergilbung wird deutlich reduziert und der natürliche, helle Holzfarbton bleibt auf lange Zeit erhalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Uviwax® UV-Protection eignet sich als Allein-anstrich für Wand- und Deckenverkleidungen sowie Schränke und Türen im Innenbereich. Es ist auch geeignet als Nachanstrich für Sägekanten und Schraubblöcher, zusätzliche Leisten, Bretter etc. bei industriell mit Osmo Uviwax® UV-Protection endbehandelte Hölzer. Eignet sich für alle heimischen Holzarten.

INHALTSSTOFFE

Polymer-Dispersion, Wachse sowie UV-Schutz-Additive. Lösemittel: Wasser. Dieses Produkt erfüllt gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC) den zulässigen VOC-Gehalt von max. 130 g/l (Kat. A/e (2010)).

Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1,05-1,15 g/cm³

Viskosität: 20-35s DIN EN ISO 2431/3 mm, sämig

pH-Wert: 8,1-8,9

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: entfällt

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre, wenn trocken und gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C aufbewahrt. Frostfrei transportieren und lagern.

Vorbereitung

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte, Anstrichtemperatur mind. +10 °C).

Osmo Uviwax® UV-Protection ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.

Das Anstrichergebnis ist u. a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

Sehr harzhaltige Hölzer (z. B. Lärche) mit Osmo Pinselreiniger entfetten. Osmo Uviwax® UV-Protection ist ein Allein-anstrich, der ausschließlich auf rohes Holz gestrichen werden kann. Bei Bedarf feinkörnig nachschleifen. Mit Osmo Uviwax® UV-Protection behandelte Hölzer brauchen in der Regel nur gesäubert und nachgestrichen werden.

VERARBEITUNG

Mit Osmo Flächenstreicher Aqua dünn und zügig in Maserrichtung auftragen und gründlich ausstreichen oder im Spritzverfahren applizieren. Bei guter Belüftung ca. 3-4 Stunden trocknen lassen.



Bei Bedarf feinkörnig zwischenglätten (P 360).
Nach der Trocknung den zweiten Anstrich ebenfalls dünn und zügig auftragen.
Bei Renovierung reicht in der Regel ein Anstrich.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

TROCKENZEIT

Ca. 3-4 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Für gute Belüftung sorgen.

ERGIEBIGKEIT

1 Liter reicht bei 1 Anstrich für ca. 16 m².

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

HINWEISE

Uviwax[®] UV-Protection ist ein Alleinanstrich. Bitte nicht mit anderen Farben verdünnen oder mischen.

Soll eine mit Uviwax[®] UV-Protection geschützte Oberfläche farblich umgestaltet werden, empfehlen wir ausschließlich Osmo Wohnraum-Wachs zu verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Spritznebel/Aerosol nicht einatmen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei unsachgemäßer Lagerung kann in der Dose ein leichter Druck entstehen. Die Dose bitte vorsichtig öffnen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 7200 Farblos

Nr. 7266 Fichte-Weiß Transparent

GEBINDEGRÖSSEN

0,75 l; 2,50 l; 25 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 02/15